



# 悦彩银离子抗菌美缝剂

产品卖点：银离子抗菌技术 抗菌率 99%

## 产品简介

悦彩美缝剂是一种室内瓷砖美缝装饰材料，采用高分子树脂，专用固化剂及优质颜料等组成的反应型双组份美缝材料。产品匹配当下瓷砖流行搭配色彩，拥有瓷一般的质感，具有优异的防水防霉性能。该系列产品创新性添加银离子，可有效阻碍细菌分裂繁殖，起到强有效的抑菌作用，抗菌率 > 99.99%



## 执行标准

Q/SY YHF 0099-2019 《瓷砖缝隙装饰材料》

## 配比及用量

缝宽	空缝 (m <sup>2</sup> /支)		
	2mm	2.5mm	3mm
800×800mm	14	10	6
600×600mm	10.5	7.5	4.5
300×600mm	7.5	5.5	4
300×300mm	5.3	3.8	2.3

## 包装规格

组分：AB 组分

规格：400ml

颜色：16 种

## 应用范围

- 适用于地暖房间；
- 厨房：橱柜、洗菜盆、炉具的缝隙防霉防水美缝密封；
- 卫生间：洗漱台、浴室、浴缸、便器的各种防霉美缝、缝隙防水密封；
- 室内窗台、阳台的防霉美缝、防水密封；
- 也可用于如石材、陶瓷、玻璃、金属等各类硬质材料的缝隙修补。

## 施工工艺

- 缝隙及面层清理：采用清缝锥或铲刀等工具预先将缝隙中的油渍、疏松物及其他污染物进行清理，并用吸尘器进行清理，确保瓷砖缝隙及周边清洁、干燥、无粉尘、颗粒、油渍、疏松物等。
- 材料准备安装：根据瓷砖缝隙用美工刀裁切混合管，安装混合管前先用胶枪挤压胶管直至 AB 组分全都从出料口出料为止，随后将裁切好的混合管安装至出料口并套用美缝专用优质



# 悦彩银离子抗菌美缝剂

产品卖点：银离子抗菌技术 抗菌率 99%

●**缝隙填充**：建议填缝前要在缝隙两边打蜡或粘贴美纹纸进行保护，填缝施工时混合管与瓷砖面呈 45°角以便美缝剂能充满缝隙，缓缓用力将料均匀涂在缝中，并掌握好力度和频率，均匀的向后移动混合管，保证瓷砖缝隙填充均匀饱满。

●**压缝处理**：为保证美缝剂固化后瓷砖缝隙充分饱满成适度的圆弧面，可采专用压缝钢球或调刀沿瓷砖缝隙均匀的用力从一端拉向另一端；

●**清洁处理**：填缝施工待产品全部固化后，撕掉美纹纸或采用清洁铲将瓷砖表面的半固化的美缝剂清理干净，一般固化（铲边）时间 6~12 小时（因环境温度不同略有差异）。

## 性能特点

●**美观**：颜色时尚潮流，以金银灰色系为主，装饰效果时尚典雅

●**高性价比**：具备靓缝剂防水防霉、抗污、耐磨等性能，价格更优异

●**绿色环保**：法国 A+环保认证，绿色环保无污染

●**防霉**：长效防霉，使缝隙可以拖洗，减少缝隙滋生细菌概率

省力胶枪，为确保美缝剂混合均匀，挤压舍弃混合管内前 20cm 的产品，才能进行后续填缝施工；

## 注意事项

● 施工时环境气温应在 5°C~35°C 之间，施工环境温度较低时，可将美缝剂放到 50°C 热水中浸泡预热 15 分钟左右，再进行下一步工序；

● 如缝隙周围进行过酸性或碱性清洗，应预先在不影响美观的边角处进行试施工，最终外观达到要求后进行大面积施工；

● 为确保产品混合均匀，每组美缝剂必须使用配备的新的混合器，废弃掉 20cm 产品再进行下一步工序，禁止直接使用已使用过的混合器进行施工；

● 压缝必须在填缝后 30 分钟内完成，夏季高温时需在 10 分钟内压缝；

## 运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 12 个月。

## 声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。